

GreenCoat RWS

Allmän produktbeskrivning

GreenCoat RWS, med dubbelsidig beläggning, är mycket hållbar och utvecklad speciellt för högkvalitativa regnvatten system.

GreenCoat RWS är optimerad för väder och slitstyrka. Det ger utmärkt skydd mot korrosion och mekanisk nötning samt har mycket bra glans och kulör beständighet. GreenCoat RWS är mycket flexibel och kan formas till olika produkter utan att skada beläggningen.

SSAB färgbelagda produkter uppfyller gällande REACH-föreskrifter och är helt fria från kromater. Färgbelagda produkter är alla tillverkade enligt EN 10169 + A1.

Tekniska egenskaper

Tekniska egenskaper	Normal
Nominell glans	40
Minsta inre bockningsradie	0,5 x plåttjocklek
Repbeständighet	35N
Lägsta formningstemperatur	-15 °C
UV-beständighet	R _{uv} 3
Korrosionsbeständig	RC5
Smutsavvisande	Utmärkt
Högsta användningstemperatur	100 °C
Nominell beläggningstjocklek	35 µm
Primertjocklek, nominell	10 µm
Beläggningsstruktur	Strukturerad
Stålbeteckning- SSAB*	FAX, PLX
Stålbeteckning-Europeisk standard	DX51D, DX54D
Zinkbeläggning	275 g/m ²
Min. ståltjocklek*	0.50 mm
Stålbredd*	1000- 1500 mm

* Maximala ståltjocklek är 1,5 mm och maximala stålbredd beror på stålets tjocklek. För övriga ståldimensioner och stålsorter kontakta SSAB Tech Support.

Kulörer

Nedanstående kulörer är för närvarande tillgängliga. Andra kulörer går att få efter särskild överenskommelse.

Kulörer	Normal
Nordic White- RR1H3 / SS0020	x
Winter White- RR20 / SS0005	x
Snow White- RR19 / SS0001	x
Pebble Grey- RR21 / SS0011	x
Stone Grey- RR22 / SS0554	x
Anthracite Grey- RR2H8 / SS0087	x
Mountain Grey- RR23 / SS0036	x
Nordic Night Black- RR33 / SS0015	x
Walnut Brown- RR32 / SS0387	x
Chestnut Brown- RR887 / SS0435	x
Acorn Brown- RR827 / SS0434	x
Cottage Red- RR29 / SS0758	x
Brick Red- RR7F2 / SS0742	x
Pine Green- RR11 / SS0830	x
Ocean Blue- RR4F8 / SS0510	x
Metallic Silver- RR40 / SS0045	x
Metallic Dark Silver- RR41 / SS0044	x

Baksidesbeläggning

Beläggningen appliceras på båda sidor av plåten. Kunderna kan separat specificera färgen för båda sidor.

De tekniska egenskaperna gäller för båda sidorna. Emellertid kan olika sidor av plåten inte blandas på grund av möjligheten till en visuell skillnad.

Den bakre sidan kan visa bredare variation i färg och glans.

Baksidesmärkning är inte tillgänglig för dubbelsidiga produkter.

Contact Information

www.ssab.com/contact